



Scotch® 309

Nastro per “low noise” imballaggio

pag. 1 di 2

Bollettino tecnico

Fabbricato in uno stabilimento certificato ISO 9002

Data: Gennaio 2000

Descrizione

Il nastro 309 presenta un supporto in polipropilene con adesivo acrilico, per uso generico.
Il supporto è conformabile, resistente alla lacerazione e alla scheggiatura sui bordi. Le prestazioni sono buone specialmente a temperature di esercizio medio basse ed in presenza di umidità. Aderisce istantaneamente su molte superfici, compreso il cartone riciclato. È silenzioso durante lo svolgimento del rotolo.
Il nastro è disponibile in rotoloni per la stampa.

Proprietà fisiche

(non utilizzabili per messa a specifica)

Sistema adesivo	Acrilico	
Supporto	Polipropilene biorientato (BOPP) da 28 micron (0,028 mm)	
Spessore totale	50 micron (0,05 mm)	AFERA 4006
Colori disponibili	Trasparente, avana, bianco	
Dimensioni disponibili	Contattare l'ufficio commerciale 3M	
Diametro mandrino	76 mm	
Durata di magazzino	Conservare nell'imballo originale in ambiente pulito e asciutto a temperatura tra 4 °C - 26 °C e umidità relativa 40 - 50%. Si raccomanda la rotazione dello stock. Il nastro mantiene inalterate le sue caratteristiche per un anno dalla data di fabbricazione.	

Caratteristiche

(non utilizzabili per messa a specifica)

Adesione su acciaio	2,6 N/cm	AFERA 4001
Resistenza a trazione	51,0 N/cm	AFERA 4004
Allungamento a rottura	154%	AFERA 4005
Condizioni di applicazione	L'applicazione ideale è a temperatura ambiente, su superfici di cartone pulite, asciutte e prive di polvere. Una volta applicato, il nastro offre buone prestazioni anche a temperature inferiori a 0 °C.	

Scotch® 309 Nastro “low noise” per imballaggio

pag. 2 di 2

Avvertenza importante per l'acquirente

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente fascicolo sono basate su prove affidabili ma comunque non riferibili all'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto. Quanto segue deve pertanto essere inteso come sostitutivo di ogni garanzia, espressa o implicita.

Il venditore e il produttore saranno responsabili unicamente di sostituire quelle quantità di prodotto di cui sia stato provato il carattere difettoso. Eventuali reclami per merce difettosa devono essere notificati per iscritto alla Società venditrice entro 8 giorni dal ricevimento. Né il venditore né il produttore saranno perseguibili per qualunque infortunio, perdita o danno, diretti o indiretti, derivati dall'uso o dal non corretto uso del prodotto. Prima dell'utilizzatore, il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne verificando altresì la corrispondenza dei dati qui riportati alle prove dallo stesso effettuate ed assumendosi ogni rischio e responsabilità del venditore e del produttore.

Nessuna affermazione o raccomandazione che non sia contenuta nel presente fascicolo avrà valore o effetto a meno che non compaia un accordo firmato da rappresentanti del venditore e del produttore.

Poiché il fabbricante del prodotto descritto nel presente prospetto tecnico non ha alcuna possibilità di controllare l'utilizzatore finale del prodotto stesso da parte del cliente, è all'acquirente immediato e al venditore o venditori intermedi che compete la responsabilità di informare il cliente degli usi a cui tale prodotto risulta adatto e delle sue proprietà, incluse le precauzioni che debbono essere prese per garantire la sicurezza di chi lo utilizza, di terzi e di beni.

3M

Tecnologie Adesive

3M Italia S.p.A.

20090 Segrate (MI) Loc. S. Felice - Via S. Bovio, 3

Tel. 02/7035.2017 - Fax 02/7035.2262

3M e Scotch sono marchi commerciali della 3M Company