



Scotch-Grip™ 4475

pag. 1 di 2

Bollettino tecnico

Data: Gennaio 2000

Descrizione Adesivo chiaro, cristallino, con asciugamento molto veloce. Ha un'eccellente resistenza all'acqua, alla migrazione dei plastificanti, soluzioni di detergenti, olii e grassi.
Usato come adesivo in generale per assemblaggi di resine viniliche, ceramiche, vetro, cuoio, tessuti ed una grande quantità di materie plastiche.

Proprietà fisiche (non utilizzabili per messa a specifica)	Natura chimica	Resina sintetica
	Solvente	Acetone
	Colore	Chiaro
	Peso specifico	0,93
	Punto di infiammabilità (del solvente)	3 °C tazza aperta
	Viscosità	8500 cps
	Consistenza	Sciropposa
	Contenuto in solidi	40%
	Viscosimetro	Brookfield RUF 5 sp 20 rpm
	Metodo di applicazione	Spatola, pennello, spruzzo
	Resa	Con film di 0,025 mm di spessore 11 m ² /litro
	Tempo utile di incollaggio	Bagnando le due superfici con film di 0,25 mm fino a 10 min.

Metodo di applicazione

Preparazione superfici

I migliori risultati si ottengono con superfici pulite ed asciutte. Olii, grassi ed altri prodotti contaminanti possono essere rimossi con solvente acetone.

Applicazione

Applicare un sottile rivestimento su entrambe le superfici, lasciare asciugare per 15-30 secondi alle condizioni ambientali e assemblare con leggera pressione. Se solo una superficie è rivestita con adesivo, unire immediatamente.

Tempo di Asciugatura

24 ore per ottenere la massima adesione.

Pulizia

Per rimuovere il prodotto non polimerizzato usare un tessuto imbevuto di acetone.

Condizioni di magazzino

- Per ottenere la massima durata di magazzino, conservare il prodotto a temperature tra i 16 °C e i 27 °C. Temperature più basse determinano una maggiore viscosità temporanea. Si effettui la rotazione delle scorte secondo il criterio “primo in entrata-primo in uscita”.
- A richiesta saremo lieti di indicarvi la durata di conservazione prevedibile di questo prodotto nelle condizioni di immagazzinamento del vostro stabilimento.
- La pulizia degli attrezzi d'impiego può essere effettuata con comuni solventi.

Attenzione: prodotto infiammabile

Durante l'uso spegnere tutte le fiamme libere. Mantenere il contenitore chiuso quando non viene usato.
Solventi contenuti conformi alle leggi vigenti (Legge n. 245 del 3-5-1963).

Avvertenza importante per l'acquirente

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente fascicolo sono basate su prove affidabili ma comunque non riferibili all'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto. Quanto segue deve pertanto essere inteso come sostitutivo di ogni garanzia, espressa o implicita.

Il venditore e il produttore saranno responsabili unicamente di sostituire quelle quantità di prodotto di cui sia stato provato il carattere difettoso. Eventuali reclami per merce difettosa devono essere notificati per iscritto alla Società venditrice entro 8 giorni dal ricevimento. Né il venditore né il produttore saranno perseguibili per qualunque infortunio, perdita o danno, diretti o indiretti, derivati dall'uso o dal non corretto uso del prodotto. Prima dell'utilizzatore, il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne verificando altresì la corrispondenza dei dati qui riportati alle prove dallo stesso effettuate ed assumendosi ogni rischio e responsabilità del venditore e del produttore.

Nessuna affermazione o raccomandazione che non sia contenuta nel presente fascicolo avrà valore o effetto a meno che non compaia un accordo firmato da rappresentanti del venditore e del produttore.

Poiché il fabbricante del prodotto descritto nel presente prospetto tecnico non ha alcuna possibilità di controllare l'utilizzatore finale del prodotto stesso da parte del cliente, è all'acquirente immediato e al venditore o venditori intermedi che compete la responsabilità di informare il cliente degli usi a cui tale prodotto risulta adatto e delle sue proprietà, incluse le precauzioni che debbono essere prese per garantire la sicurezza di chi lo utilizza, di terzi e di beni.

**Tecnologie Adesive**

3M Italia S.p.A.
20090 Segrate (MI) Loc. S. Felice - Via S. Bovio, 3
Tel. 02/7035.2017 - Fax 02/7035.2262